### SEALERBLOCK EP

#### Impregnante epossidico bicomponente senza solvente

#### **NATURA E IMPIEGO**

SEALERBLOCK EP è una resina epossidica bicomponente a bassa viscosità e rapida polimerizzazione, ideata per il trattamento delle fughe (precedentemente riempite con inerte drenante) di pavimentazioni eseguite in materiale lapideo (es. cubetti).

SEALERBLOCK EP una volta colato fino a completa impregnazione della zona di fuga, grazie alle sue speciali caratteristiche reologiche, penetra in profondità andando ad aderire perfettamente sia all' inerte (puntina) della fuga stessa che all'elemento lapideo: si viene a costituire così un' unica struttura "elemento lapideo / resina /drenante inerte", avente notevoli caratteristiche di ottima resistenza agli agenti chimici ed al danno meccanico, buona resistenza alle dilatazioni termiche ed alle vibrazioni date da traffico anche pesante e ottima resistenza al fenomeno dell' idrolisi: il sistema è in grado di reagire in modo dinamico ai carichi scomposti di una molteplice tipologia di viabilità.

La pavimentazione trattata con SEALERBLOCK EP è carrabile dopo solo 24 ore ( $\pm$ 25 °C  $\pm$  50 % U.R. ambiente) dall'esecuzione del trattamento, non necessita di speciali manutenzioni nel tempo e possiede anche ottime doti di fono assorbenza.

Evitare applicazioni in condizioni critiche di umidità e temperatura (è raccomandato l'utilizzo a temperature non inferiori a +5°C).

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante:Epossi - PoliamminicoPeso specifico A+B:Kg/I $1,10 \pm 0,05$  @  $+20^{\circ}$ C

Solidi in Peso e Volume: % 100%  $\pm$  -2% A+B

Colore: Trasparente paglierino (Base e Indurente)

**Rapporto di miscelazione in Peso:** 100 parti di Base / 50 parti di Indurente **Rapporto di miscelazione in Volume:** 100 parti di Base / 50 parti di Indurente

\*\*Pot life @ +20°C: 45 minuti a +20°C



## PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare perfettamente i due componenti ed attendere 5 minuti prima dell'applicazione

- \*\* Il tempo di "POT-LIFE" nei materiali bicomponenti (vita di utilizzo della miscela Base + Indurente), diminuisce esponenzialmente all'aumentare della temperatura prodotto.
- N.B. L'utilizzo di un mix di pittura (base + indurente) oltre il tempo di POT-LIFE, compromette in modo irreparabile tutte le caratteristiche del film di rivestimento.\*\*

# CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Applicazione: Per colata

Diluizione:%Prodotto pronto all' usoPulizia attrezzi:Diluente per Epossidici

Indurimento @ +25°C: La pavimentazione sarà carreggiabile trascorse almeno

24 ore in condizioni di U.R. ambientale del 50%

Umidità relativa: % ≤ 85 %

MTDS 01018/ Pagina 1 di 2

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



### INDUSTRIE BRUNO STOPPANI R.P.S. S.r.l.

### SEALERBLOCK EP

#### Impregnante epossidico bicomponente senza solvente

**Resa:** m<sup>2</sup>/Kg

SEALERBLOCK EP è usato per la saturazione di superfici assorbenti in materiale inerte e di conseguenza la sua resa sarà in funzione della ruvidità, della porosità e dello strato dell' inerte stesso, nonché del metodo di applicazione.

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

**Avvertenza:** Per ogni attività di manipolazione e/o utilizzo del materiale e dei suoi componenti, attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate in scheda di sicurezza (Base e Indurente). Le seguenti avvertenze sono dettate dal buon senso, non sono esaustive e non sostituiscono quanto prescritto nella singola e specifica scheda di sicurezza del prodotto.

**Manipolazione:** Il materiale è adatto all' uso solo da parte di personale professionale qualificato e formato opportunamente. Qualsiasi operazione che implichi l'impiego del prodotto deve essere svolta in conformità a standard, norme e leggi nazionali relative a Salute, Sicurezza ed Ambiente.

**Precauzioni:** Quando il prodotto deve essere utilizzato all'interno di spazi chiusi (locali, recipienti eccetera), è imperativo provvedere con appositi mezzi a una adeguata circolazione d'aria che dovrà essere mantenuta per tutto il periodo d'applicazione e polimerizzazione del rivestimento, anche per evitare condizioni tali che possano determinare situazioni di potenziale pericolo d'esplosione.

Tutte le installazioni elettriche, devono comunque sempre essere messe a terra. Ove o nel caso che sussista pericolo d'esplosione gli operatori devono utilizzare attrezzi non ferrosi, scarpe ed indumenti anti-scintilla e macchinari anti-deflagranti.

**Stoccaggio/Trasporto**: Conservare lontano da fiamme, scintille, fonti di calore ed al riparo dall'esposizione solare diretta. Stoccare al coperto negli originali contenitori sigillati, in luogo fresco e ventilato, asciutto, a temperature non superiori a + 35°C e non inferiori a +5°C.

Shelf-life: 12 mesi nelle condizioni consigliate di stoccaggio (contenitori originali sigillati).

N.B.: Prodotto destinato all'uso professionale ed esclusivamente per usi non regolamentati dal D.lgs.n. 161/2006.

Consultare la Scheda di Sicurezza

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora

MTDS 01018/ Pagina 2 di 2

