

STOP FOSF

Protettivo temporaneo a solvente per metallo

NATURA E IMPIEGO

Vernice filmogena a rapida essiccazione, studiata per la protezione temporanea di superfici acciaiase sabbiate e non, quali giunti, flange, palificazioni, tubi, ecc., nei periodi antecedenti alla loro posa in opera o rivestimento. Il prodotto **Stopfosf** una volta reticolato forma un film trasparente avente buona resistenza alla formazione di ossidazione sul metallo sottostante. La protezione aumenta con l'aumentare dello spessore.

Prodotto Qualificato SNAM per "Protezione Estremità"
Qualificato ENI in accordo alla specifica ENI 20553.ENG.CPI.STD per "Pipe ends temporary protection"

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico:	Kg/l	0,95 ± 0,05 @ +20°C
Solidi in Peso:	%	25 ± 5%
Solidi in Volume:	%	21 ± 5%
Protezione:		1 – 3 mesi
Rimozione protezione:		Sabbatura o (se non possibile) spazzolatura meccanica
Colore:		Trasparente
Aspetto:		Lucido



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Acciaio sabbiato e non: Sgrassare ed asciugare, avendo cura di eliminare la polvere.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Applicazione:	Spruzzo Airless standard con rapporto di compressione 30:1 Minimo
	Spruzzo convenzionale Pennello, rullo
Diluizione:	Pronto all'uso
Pulizia:	Diluyente per epossidici (EPOTHINNER) o nitro sintetici (DILUENTE NA23)
Essiccazione @ +25°C (25 µm secchi):	Fuori polvere 30-40 minuti Fuori impronta 1-2 ore
Sovraverniciatura @ +20°C (Con sé stesso):	Min. 4 ore Min. / Max. Illimitata
Temperatura ambiente di applicazione:	Compresa tra +5°C e +35°C
Temperatura suggerita del prodotto:	+20/+30°C
Temperatura del supporto:	Compresa tra +5°C e +40°C e comunque sempre superiore di +3°C/+5°C al punto di rugiada
Umidità relativa:	≤ 85%

MTDS 0721/ Pagina 1 di 2

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



INDUSTRIE BRUNO STOPPANI R.P.S. S.r.l.

Sede Operativa: Via Industriale 90-119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 9745116 – Fax +39 030 9745383

sales@industri brunostoppianipaints.com - www.industri brunostoppianipaints.com

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015 certificato

STOP FOSF

Protettivo temporaneo a solvente per metallo

Spessori realizzabili:

25/ 35 µm (DFT) per mano

Maggiori info scrivendo a sales@industribrunostoppaipaints.com o telefonando al N° +39 030 9745116

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Avvertenza: Per ogni attività di manipolazione e/o utilizzo del prodotto, attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate in scheda di sicurezza. Le seguenti avvertenze sono dettate dal buon senso, non sono esaustive e non sostituiscono quanto prescritto nella singola e specifica scheda di sicurezza del prodotto.

Manipolazione: Il materiale è adatto all'uso solo da parte di personale professionale qualificato e formato opportunamente. Qualsiasi operazione che implichi l'impiego del prodotto deve essere svolta in conformità a standard, norme e leggi nazionali relative a Salute, Sicurezza ed Ambiente.

Precauzioni: Quando il prodotto deve essere utilizzato all'interno di spazi chiusi (locali, recipienti eccetera), è imperativo provvedere con appositi mezzi a una adeguata circolazione d'aria che dovrà essere mantenuta per tutto il periodo d'applicazione e polimerizzazione del rivestimento, anche per evitare condizioni tali che possano determinare situazioni di potenziale pericolo d'esplosione.

Tutte le installazioni elettriche, devono comunque sempre essere messe a terra. Ove o nel caso che sussista pericolo d'esplosione gli operatori devono utilizzare attrezzi non ferrosi, scarpe ed indumenti anti-scintilla e macchinari anti-deflagranti.

Stoccaggio/Trasporto: Conservare lontano da fiamme, scintille, fonti di calore ed al riparo dall'esposizione solare diretta. Stoccare al coperto negli originali contenitori sigillati, in luogo fresco e ventilato, asciutto, a temperature non superiori a + 35°C e non inferiori a +5°C.

Shelf-life:

18 mesi nelle condizioni consigliate di stoccaggio (contenitori originali sigillati)

**N.B.: Prodotto destinato all'uso professionale
ed esclusivamente per gli usi non regolamentati dal D.lgs.n. 161/2006.**

Consultare la Scheda di Sicurezza



Accedi ai cataloghi, schede tecniche e presentazioni aziendali

MTDS 0721/ Pagina 2 di 2

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuti al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



INDUSTRIE BRUNO STOPPANI R.P.S. S.r.l.

Sede Operativa: Via Industriale 90-119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 9745116 – Fax +39 030 9745383

sales@industribrunostoppaipaints.com - www.industribrunostoppaipaints.com

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015 certificato