

### NATURA E IMPIEGO

**Stoppiù** è una idropittura murale superlavabile per interno ed esterno, caratterizzata da ottima copertura e resa, eccellente punto di bianco ed eccezionale resistenza alla lavabilità. Top di gamma della linea edilizia Industriale Stoppiani, Stoppiù è una pittura formulata con resine stirolo-acriliche in emulsione, pigmenti inorganici ed organici resistenti alla luce e selezionati extenders minerali inerti. Il prodotto possiede una elevata resistenza alla lavabilità testata in accordo ad ASTM D 2486 (superiore a 30.000 doppi passaggi di spazzola) ed è facilmente applicabile con i sistemi tradizionali su pareti in muratura, supporti in legno, ecc., debitamente primerizzati. Due sole mani di prodotto permettono di ottenere una finitura uniforme. **Marchio ecologico per pitture per interni – Rapporto di prova Innovhub SSI Nro S-ISSI-2305515**

### CARATTERISTICHE TECNICHE



<b>Tipo di Legante:</b>		Stirolo – Acrilico
<b>Aspetto:</b>		Tixotropico
<b>Peso specifico:</b>	Kg/l	1,45 ± 0,100 @ +20°C
<b>Solidi in Peso:</b>	%	56 ± 2%
<b>Colore:</b>		Bianco e Tinte al campione

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

**Intonaco nuovo :** Il supporto deve essere perfettamente stagionato, asciutto, pulito e spazzolato ; completamente esente da particelle friabili facilmente distaccabili. Procedere quindi all'applicazione di una mano di fondo per uniformare l'assorbimento del supporto utilizzando apposito fissativo Isolante, quindi applicare 2 mani di Stoppiù.

**Intonaco già verniciato :** Le vecchie pitture non perfettamente ancorate , vanno asportate meccanicamente. Procedere quindi come su supporto nuovo.

### CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<b>Applicazione:</b>		Pennello , rullo , spruzzo
<b>Diluyente:</b>		Acqua
<b>Diluizione:</b>	%	20 – 40
<b>Pulizia attrezzi:</b>		Acqua
<b>Essiccazione a +25°C:</b>		3-6 ore
<b>Sovraverniciatura a +20°C:</b>		8 -16 ore (U.R. pari al 50%) N.B.: La temperatura minima di filmazione è di +5°C
<b>Temperatura di applicazione:</b>	°C	Compresa tra +5°C e +40°C
<b>Umidità relativa:</b>	%	Non superiore a 80
<b>Spessore consigliato:</b>		40 - 45 µm secchi (DFT) per mano (umidi WFT 125 µm circa)
<b>Resa teorica:</b>	m <sup>2</sup> /l	8 / 9 per mano allo spessore consigliato

# STOP PIU'

Idropittura superlavabile per interno - esterno

Maggiori info scrivendo a [sales@industri brunostoppaipaints.com](mailto:sales@industri brunostoppaipaints.com) o telefonando al N° +39 030 9745116

## MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

**Avvertenza:** Per ogni attività di manipolazione e/o utilizzo del prodotto, attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate in scheda di sicurezza (Base e Indurente).

Le seguenti avvertenze sono dettate dal buon senso, non sono esaustive e non sostituiscono quanto prescritto nella singola e specifica scheda di sicurezza del prodotto.

**Manipolazione:** Il materiale è adatto all'uso da parte di personale professionale qualificato ed opportunamente formato. Qualsiasi operazione che implichi l'impiego del prodotto deve essere svolta in conformità a standard, norme e leggi nazionali relative a Salute, Sicurezza ed Ambiente.

**Precauzioni:** Quando il prodotto deve essere utilizzato all'interno di spazi chiusi (locali, recipienti, ecc.), è imperativo provvedere con appositi mezzi ad una adeguata circolazione d'aria che dovrà essere mantenuta per tutto il periodo d'applicazione e polimerizzazione del rivestimento, anche per evitare condizioni tali che possano determinare situazioni di potenziale pericolo d'esplosione.

Tutte le installazioni elettriche, devono comunque sempre essere messe a terra. Ove o nel caso sussista pericolo d'esplosione, gli operatori dovranno utilizzare attrezzi non ferrosi, scarpe ed indumenti anti scintilla e macchinari anti-deflagranti.

**Stoccaggio/Trasporto:** Conservare lontano da fiamme, scintille, fonti di calore ed al riparo dalla esposizione solare diretta. Stoccare al coperto negli originali contenitori sigillati, in luogo fresco e ventilato, asciutto, a temperature non superiori a + 35°C e non inferiori a +5°C (teme il gelo).

**Shelf-life:** 12 mesi nelle condizioni consigliate di stoccaggio (nei contenitori originali sigillati).

**N.B.: Prodotto destinato all'uso professionale ed esclusivamente per usi non regolamentati dal D.lgs.n. 161/2006.**

Consultare la Scheda di Sicurezza



Accedi ai cataloghi, schede tecniche e presentazioni aziendali

MTDS 0424/ Pagina 2 di 2

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



INDUSTRIE BRUNO STOPPANI R.P.S. S.r.l.

Sede Operativa: Via Industriale 90-119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 9745116 - Fax +39 030 9745383

[sales@industri brunostoppaipaints.com](mailto:sales@industri brunostoppaipaints.com) - [www.industri brunostoppaipaints.com](http://www.industri brunostoppaipaints.com)

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015 certificato